

# Solid Diamant

## 1K-Wasserlack

Solid Diamant ist ein Einkomponenten-Wassersiegel auf der Basis einer Polyurethan-Acrylat-Dispersion

Anwendungsgebiete: Für den stark strapazierten Wohnbereich

Untergrund: Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden. Bodentemperatur min. 15° C. Fugen und Ausrisse müssen mit Holzkittlösung verkittet sein.

Verarbeitung: Solid Diamant vor Gebrauch schütteln.

Grundauftrag: Solid Diamant 1 x rollen (bei gewünschter Minimierung der Seitenverleimung verwenden Sie für den Erstanstrich Solid Primer)

Deckauftrag: Solid Diamant 2 x rollen.

Applikationsformen: 3 x mit geeigneter Lackwalze rollen (mit möglichen Zwischenschliff zwischen 1. und 2. oder 2. und 3. Auftrag)

Verbrauch: ca. 120 g/m<sup>2</sup> pro Rollauftrag

Trockenzeit: ca. 3-5 Stunden

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB  
Giscode: W3+

EU Grenzwert für **Solid Diamant** (Kat. ij): 140 g/l (2010)  
Solid Diamant enthält maximal 55 g/l VOC

**Inhalt: 5 Liter**  
**CN-Nr.: 201205.5883912**

**FORST  
PARKETT**